KALK®

– Build lasting culture

RØDVIG JURAMØRTEL

KKh 35/65/500

Dette produkt er
Cradle to Cradle Certified™
på Guld niveau

CERTIFIED cradle to cradle GOLD

6 RENT VAND OG SANITET · 7 BÆREDYGTIG ENERGI · 8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST · 11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND · 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

KALK A/S · Bredeløkkevej 12 · 4660 Store Heddinge · Danmark · Tel. +45 5650 3000 · info@kalk.dk · www.kalk.dk

RØDVIG JURAMØRTEL KKh 35/65/500

Anvendelsesområde
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er velegnet til indvendig og udvendig pudsning, filtsning og fugning, og til mindre puds- og fugereparationer. Desuden er Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 særlig velegnet til opmuring af kridtsten.

Produktbeskrivelse
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er en færdigblandet hydraulisk kalkmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Den er blandet af hydratkalk, Rødvig Jurakalk og Kronhøj Mørtelsand og fås i kornstørrelserne 0-1 mm, 0-2 mm eller 0-4 mm.

Produktegenskaber
KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

Emballage
Vi sælger Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 som tørmørtel i 25 kg sække, svarende til 15 l mørtel. Ved større opgaver kan vi levere den i bigbags eller i silo, også som indfarvet mørtel.

Vejledende forbrug

Fugearbejde
480 kg mørtel ell. 300 l mørtel pr. 100 m²

Pudsearbejde
1,6 kg x lagtykkelse i mm x overflade i m²

Blanding
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 skal blandes med vand i en tvangsblander eller med en langsomtgående boremaskine med piskeris i 20 minutter. Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes og der blandes til homogen konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan anvendes inden for 2 timer.

Udførelse
Underlaget skal være helt rengjort, løse partikler og ikke fastsiddende puds skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning for puds og lignende, skal underlaget være ru og sugende. Forvanding af underlaget er altid nødvendig.

Anvendelsesbegrænsninger
Færdigblandet mørtel skal normalt anvendes indenfor et par timer. Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet må den ikke længere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Anvendes mørtlen som pudsemørtel, bør lagtykkelsen højst være 3 gange mørtlens maksimale kornstørrelse. Ved større lagtykkelse er der risiko for svindrevner.

Opbevaring
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 i papirsække opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider, så kondens undgås. Tåler frost. Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, der fremgår af sækken. Opbevares utilgængeligt for børn.

Tekniske data
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

Mørteltype
Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel
Type GP iht. DS/EN 998-1 (alle kornstørrelser)

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Chloridindhold	≤ 0,1 %	
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	DS/EN 998-1:2016
Holdbarhed	Holdbar i eksponerings-klasser MX1 til MX3.2	

Affaldshåndterring
Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed og ydeevne
Se www.kalk.dk for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration. Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

Teknisk support
I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

Mal-kode
00-4 (1993)

PR-nummer: 1763748

UFI kode: 7C00-F00S-5007-GJUT

Version
Juli 2024

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erffaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenthed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.

Dette produkt er
Cradle to Cradle Certified™
på Guld niveau